

Gips- Spachtelmasse für Trockenbau

ANSETZ- BINDER

Ansetzgips zum Ansetzen und ankleben von Gipsplatten



Produktbeschreibung

Gips nach DIN 1168.

Eigenschaften

- Pastöse Konsistenz, anmachfertig
- Leicht zu verarbeiten
- Sehr gut Haftvermittelnd

Lieferung und Lagerung

Grigolin ANSETZBINDER wird in Papiersäcken (Sackinhalt 25 kg) palettiert geliefert. ANSETZBINDER ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei sachgerechter trockener Lagerung ist ANSETZBINDER für mind. 6 Monate ab Herstellungsdatum verarbeitbar.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, fest und frei von Staub sein. Betonflächen vorher von Sinterhaut und Schalölresten befreien. Stark saugende Flächen grundieren, nicht saugende Flächen mit einem Haftvermittler behandeln.

Verarbeitung

Wasserzugabe je Sack beträgt ca. 15 l. Grigolin ANSETZBINDER in sauberem und kaltem Wasser ca. 2 min sumpfen und anschließend mit dem Quirl verarbeitungsgerecht und knollenfrei anrühren. Dabei ist darauf zu achten das Gefäße und Werkzeuge sauber sind, da Verschmutzungen sonst die Verarbeitungszeit verkürzen. Batzen auf der Rückseite der verwendeten Gipsbau- bzw. Dämmplatten nach Herstellvorschriften aufbringen.

Anwendungsbereich

Grigolin ANSETZBINDER wird zum Ansetzen von Gipsplatten oder Gipsbau- und Dämmplatten als Trockenputz im

Wandbereich, direkt auf das Mauerwerk oder Beton eingesetzt. Verarbeitungszeit, vom einstreuen an ca. 50 min.

Anmerkung

Das Anklopfen und Ausrichten der angesetzten Gipsbau- bzw. Dämmplatten muss vor dem Versteifungsbeginn des Ansetzbinders beendet sein. Zur Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge verwenden, Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Baustellenbedingungen sind zu beachten, da hohe Temperaturen sowie Mörtelreste am Werkzeug bzw. im Wasser die Verarbeitungszeit erheblich reduzieren können. Nach Abschluss der Arbeiten für ausreichende Querbelüftung sorgen.

Technische Daten

Wasserzugabe pro 25 kg Sack	15 l
Verarbeitungszeit	ca. 50 min, je nach Putzgrund
Ergiebigkeit	1 Sack (25 kg)/ ca. 4,0 m ²

Ausgabe: 08/2015

Hinweise

Ein Beimischen von Fremd- und Zusatzstoffen ist nicht zulässig. Grigolin ANSETZBINDER ist durch geeignete Maßnahmen vor zu schneller Austrocknung und vor Kälte zu schützen. Bei Luft- und Bauwerkstemperaturen unter +5 °C darf Grigolin ANSETZBINDER nicht verarbeitet werden. Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, auf Grund dessen sind Haut und Augen zu schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Stand der Technik zusammengestellt und sollen als Richtlinie dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich und entbinden den Verarbeiter nicht davon das Produkt auf die Eignung selbstverantwortlich auch nach VOB zu prüfen.