



BASEFORTE PRIMER IDROX

Grundierung auf Basis einer kunstharzgebundenen Dispersion.

BESCHREIBUNG

BASEFORTE PRIMER IDROX ist eine wasserverdünnbare Grundierung auf Basis synthetischer Harzdispersionen zur Vorbehandlung mineralischer Untergründe wie Zement- und Gipsoberflächen.

BASEFORTE PRIMER IDROX zeichnet sich durch hohe Penetrations-, Bindungs- und Filmbildungseigenschaften aus, die eine wirksame Verfestigung, Oberflächenkonsolidierung sowie eine temporäre Isolation des Untergrunds gewährleisten.

BASEFORTE PRIMER IDROX dient zudem zur Homogenisierung der kapillaren Saugfähigkeit und zur Reduzierung unterschiedlicher Absorptionsgrade, um optimale Bedingungen für nachfolgende Beschichtung- oder Spachtelarbeiten zu schaffen.

VERPACKUNG

BASEFORTE PRIMER IDROX wird in Gebinden zu 5 kg und 20 kg geliefert.

Das Produkt ist vor Frost zu schützen.

Die Lagerung hat in geschlossenen Originalbehältern bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C zu erfolgen.

Unter diesen Bedingungen beträgt die Mindesthaltbarkeit von BASEFORTE PRIMER IDROX mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Grundierung von Untergründen aus Gips, Anhydrit und Gipskarton vor der Applikation zementgebundener Produkte.
- Vorbehandlung stark saugender mineralischer Untergründe vor dem Auftragen von Putzen (auch maschinell spritzbar), selbstverlaufenden Spachtelmassen oder Klebemörteln.
- Angleichung und Regulierung des Saugverhaltens bei Untergründen mit unterschiedlichen Absorptionskoeffizienten, wie z. B. Kalkputzen, Mischmörteln oder porösen zementären Flächen.
- Haftgrundierung für zementäre und gipsbasierte Spachtelmassen auf entsprechenden mineralischen Untergründen.
- Vorbereitung von Zement- und Gipsuntergründen vor nachfolgenden Arbeiten wie Tapezieren oder Anstrichen.
 - Staubbindung und Oberflächenverfestigung leicht sandender oder poröser Untergründe.
 - Nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

IM ALLGEMEINEN SIND FOLGENDE UNTERGRÜNDE NICHT GEEIGNET

- Nicht geeignet für: Metallflächen, Vinylböden, Holzuntergründe und keramische Beläge.
- Nicht auf nicht saugfähigen Oberflächen anwenden.
- Nur auf vollständig trockenen Untergründen verarbeiten.
- BASEFORTE PRIMER IDROX nicht als Imprägnierungsmittel verwenden.
- Nicht zur Untergrundverfestigung von zementären Flächen einsetzen.
- Nicht auf Untergründen mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit applizieren.
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +5 °C oder über +35 °C.

EIGENSCHAFTEN DER UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

VERARBEITUNG

Behandlung von Gips- oder Anhydritflächen:

BASEFORTE PRIMER IDROX wird unverdünnt aufgetragen und in einer einzigen Schicht mit einer Rolle, einem Pinsel oder einem Sprühgerät auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen, bis diese vollständig bedeckt ist. Die blaue Farbe des Produkts erleichtert das Erkennen von unbehandelten Stellen. Weitere Schichten können nach dem Trocknen aufgetragen werden. Falls die Oberfläche des Putzes besonders glatt und glänzend ist, sollte sie zuvor angeschliffen werden.

Zementuntergründe:

BASEFORTE PRIMER IDROX im Verhältnis 1:1 bis 1:3 (je nach Saugfähigkeit) mit Wasser verdünnt auftragen.

VERBRAUCH

Der Verbrauch von BASEFORTE PRIMER IDROX ist abhängig von der Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Im Allgemeinen liegt der Materialbedarf bei ca. 100–200 g/m².

TECHNISCHE DATEN

Aussehen	Farbe blau
Dichte	1050 ± 50 g/l
Trocknungszeit	Ca. 50 min
Wartezeit bis zur Überarbeitung	Ca. 2 Stunden