



# GRIGOKOLL PRIMER X

**Gebrauchsfertige pigmentierte Quarzhaftbrücke.**

## BESCHREIBUNG

GRIGOKOLL PRIMER X ist eine gebrauchsfertige, pigmentierte Quarzhaftbrücke auf Basis synthetischer Bindemittel in wässriger Dispersion, kombiniert mit speziell abgestimmten Quarzsanden.

GRIGOKOLL PRIMER X ist ein Haftvermittler für Fliesen, der als Haftbrücke auf Estrichen, Putzen und Trockenbausystemen auf Zement- oder Gipsbasis vor der Verwendung von Fliesenklebern der Produktreihe GRIGOKOLL und Produkten der Produktreihe BASEFORTE eingesetzt wird. Es kann nach entsprechender Prüfung und Vorbereitung der Oberfläche als Haftvermittler vor der Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen und Wandverkleidungen verwendet werden. Dank seiner rauen, stark haftenden Struktur erzielt es eine hohe Haftung auf dem Untergrund und lässt sich leicht auftragen. Es eignet sich ideal auch für die Anwendung auf alten Kunstharzkleberresten.

## VERPACKUNG

GRIGOKOLL PRIMER X wird in Gebinden zu 5 kg und 20 kg geliefert.

Das Produkt ist vor Frost zu schützen. Die Lagerung hat in geschlossenen Originalbehältern bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C zu erfolgen.

Unter diesen Bedingungen beträgt die Mindesthaltbarkeit von GRIGOKOLL PRIMER X mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum.

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Als Haftvermittler für zementgebundene oder dispersionsbasierte Mörtelsysteme zum Verkleben von Belägen, feinkörnige zementäre oder gipsbasierte Mörtel zur Egalisierung und Glättung von Untergründen. Weiterhin von selbstverlaufende zementäre Produkte auf nicht saugenden Untergründen wie alten Belägen aus Keramik, PVC, Linoleum oder Quarzbeton – sofern diese fest haftend und frei von Verschmutzungen sind.
- GRIGOKOLL PRIMER X ist ideal geeignet zum Verlegen von Fliesen auf vorhandenen Fliesen.
- Als Haftvermittler auf der Rückseite von Marmor- und Natursteinplatten, die mit einem Glasfasernetz oder einer Harzschicht versehen sind, um die Haftung zu verbessern.
- Vor dem Auftrag selbstverlaufender Nivellier-/Ausgleichsmörtel, um die Verankerung am Untergrund zu optimieren.
- Als Haftvermittler auf mittelstark saugenden Untergründen wie Beton, Holz oder Spanplatten.
- Nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

## **IM ALLGEMEINEN SIND FOLGENDE UNTERGRÜNDE NICHT GEEIGNET**

---

- Nicht geeignet für: Metallflächen, Vinylböden, Holzuntergründe, keramische Beläge sowie Porenbetonsteine.
- Nicht auf nicht saugfähigen Oberflächen anwenden.
- Nur auf vollständig trockenen Untergründen verarbeiten.
- GRIGOKOLL PRIMER X nicht als Imprägnierungsmittel verwenden.
- Nicht zur Untergrundverfestigung von zementären Flächen einsetzen.
- Nicht auf Untergründen mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit applizieren.
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +5 °C oder über +35 °C.

## **EIGENSCHAFTEN DER UNTERGRÜNDE**

---

Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

## **VERARBEITUNG**

---

GRIGOKOLL PRIMER X sorgfältig aufrühren und anschließend in einer gleichmäßig deckenden Schicht mit einer Rolle, Quast oder einem Pinsel auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen, bis diese vollständig bedeckt ist. Die ockergelbe Farbe des Produkts erleichtert das Erkennen von unbehandelten Stellen. Weitere Schichten können nach dem Trocknen aufgetragen werden. Falls die Oberfläche des Putzes besonders glatt und glänzend ist.

## **VERBRAUCH**

---

Der Verbrauch von GRIGOKOLL PRIMER X ist abhängig von der Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Im Allgemeinen liegt der Materialbedarf bei ca. 200 g/m<sup>2</sup>.

## **TECHNISCHE DATEN**

Aussehen	Farbe Ockergelb
Dichte	1490 ± 50 g/l
Trocknungszeit	Ca. 50 min
Wartezeit bis zur Überarbeitung	Ca. 2 - 3 Stunden