

# RF MALER WEISS ELF

Wasserverdünnbare stumpfmatt  
Innenfarbe. Emissionsarm, weich-  
macher- und lösemittelfrei.



## Produktbeschreibung

Hochdeckende Innenfarbe für matte Wand- und Deckenanstriche auf Untergründen wie Putz, Beton, Gips, Raufasertapeten sowie auf tragfähigen Altanstrichen. Durch die leichte Verarbeitung optimal geeignet für den Objektbereich.

## Eigenschaften

- emissionsminimiert
- weichmacher- und lösemittelfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Emissionsklasse A+
- stumpfmatt
- gute Deckkraft
- diffusionsfähig
- hoch ergiebig
- optimale Verarbeitungseigenschaften

## Lieferung und Lagerung

Grigolin RF MALERWEISS ELF wird in Kunststoffeimer a 15 Liter geliefert. Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate.

## Untergrundvorbereitung

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten. Saugende Untergründe mit Grigolin TIEFGRUND ELF grundieren.

## Technische Daten

Bindemittel	Polymerdispersion
Zusammensetzung	Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
Nassabrieb: (nach DIN EN 13300)	Klasse 3
Kontrastvermögen: (nach DIN EN 13300)	Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /Liter
Glanz: (nach DIN EN 13300)	stumpfmatt
Maximale Korngröße: (nach DIN EN 13300)	fein
Dichte	ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Verdünnung	max 5 bis 10% Wasser
Theoretischer Verbrauch	Ca. 140 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich und in Abhängigkeit vom Untergrund
Theoretische Ergiebigkeit	von 7 m <sup>2</sup> /Liter
Farbton	Weiß
Abtönen	mit max. 10% Abtön- bzw. Volltonfarben getönt werden.
Trocknung	Ca. 12 h bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchte
Ausgabe: 01/2022	

## Hinweise

Verarbeitungstemperatur mindestens +5°C. Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter +5°C absinken.

An einer Fläche dürfen nur Liefermengen mit derselben Fertigungsnummer verarbeitet werden.

Produktreste austrocknen lassen und als Sondermüll entsorgen.

Für weitere Informationen diesbezüglich verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.

Ungestrichene Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten: ohne Vorbehandlung streichen.

Nicht festhaftende Tapeten: restlos entfernen, Kleisterreste abwaschen, mit Grigolin TIEFGRUND ELF grundieren.

Gipsbauplatten: Spachtelgrate abschleifen, Untergrund auf ausreichende Qualitätsstufen prüfen. Fertig gespachtelte Gipsbauplatten mit Grigolin TIEFGRUND ELF (1:1 mit Wasser verdünnt) grundieren. Mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken verunreinigte Flächen: Grigolin Isolierfarbe verwenden.

## Verarbeitung

RF MALER WEISS ELF vor Gebrauch gut aufrühren.

Streichen, rollen, spritzen (airless). Nicht unter +5°C verarbeiten.

Ein satter, gleichmäßiger Anstrich, unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnt. Bei kontrastreichen Untergründen einen zusätzlichen Grundanstrich, mit ca. 5% Wasser verdünnt, ausführen.