

TRAVERTINO

Dekorativer Mineralfeinputz in Pulverform mit Travertineffekt



Produktbeschreibung und Anwendungsbereich

TRAVERTINO ist ein dekorative Mineralfinish in Pulverform, bestehend aus gelöschtem, ausgewähltem Kalk, hydraulischen Bindemitteln, Marmorpulver, Feinzuschlägen und natürlichen Pigmenten. Nach der Applikation erhält man einen klassischen Finish mit Travertineffekt. TRAVERTINO ist Wasserdampfdurchlässig und eignet sich als schützender Finish für die Innenwände. Außerdem kann TRAVERTINO als spachtelnder Grundanstrich, auf dem TRAVERTINO appliziert werden kann, um zahlreiche Effekte zu erhalten. Weitere Effekte können auch mit QUATTROVELE oder DOPPIA VELA, als Beschichtung auf dem TRAVERTINO erzielt werden. Wird TRAVERTINO im Außenbereich eingesetzt ist nach vollständiger Karbonatisierung eine Behandlung mit dem wasserabweisenden Siloxan REP 6 vorzunehmen.



Eigenschaften

- Travertineffekt
- Dekoratives Mineralfinish
- Hohe Atmungsaktivität
- Einfache Applikation

Lieferung und Lagerung

TRAVERTINO ist in 15 kg Gebinden erhältlich.

TRAVERTINO ist in den versiegelten Originalgebinden zu lagern. Unter diesen Bedingungen ist TRAVERTINO mind. ein Jahr haltbar. Nicht dem Frost aussetzen. Die Lagerung und Verarbeitung muss in Übereinstimmung mit den geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen erfolgen.

Untergrundvorbehandlung

Bei neuem Mauerwerk muss der Untergrund gut ausgetrocknet sein. Lose Teile und Staub entfernen und den Untergrund vor der Verarbeitung gründlich reinigen. Unregelmäßigkeiten des Untergrunds wie Löcher, Risse oder Spalten vorher mit einem geeigneten Produkt oder Ausbesserungsmörtel ausbessern. Bei stark beschädigten oder sehr dicken Beschichtungen sind diese vollständig zu entfernen. Eventuelle Algen oder Schimmel mit SEI KO entfernen und anschließend mit Sanierungslösung SEI OK vorbehandeln. Weitere Unregelmäßigkeiten mit Füllspachtel ausbessern und glätten. Bei rauen oder ungleichmäßigen Untergründen, ist vor der Applikation mit TRAVERTINO, mit einer entsprechenden Glätte auf Kalkbasis der Untergrund auszugleichen.

Vorbereitung des Produkts

TRAVERTINO wird mit 25 - 30% Wasser angerührt, auf ein komplettes Gebinde bedeutet das eine Wasserzugabe von ca. 3,8 - 4,5 l.

Technische Daten

Bindemittel	Kalk
Zusammensetzung	gelöschter Kalk, hydraulische Bindemittel, ausgewählte Mineralzuschlagsstoffe
Aussehen	weißes Pulver, nach Muster eingefärbt
Spezifisches Gewicht (ISO 2811 bei 23°C)	1.500 ± 50 g/l
Wasserbedarf	25 - 30% / 3,8 - 4,5 l pro Gebinde
Theoretischer Verbrauch	Der Mindestverbrauch von TRAVERTINO beträgt 1,5 kg/m ² .
Theoretische Ergiebigkeit	1,65 m ² /kg
Inhalt VOC (DIR 2004/42/CE)	Matter Anstrich für Innenwände- und Decken – Kat. A UE-Grenzwerte für Unterkategorie Typ BA 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l COV
Überstreichbarkeit	8 Stunden
Karbonatationszeit	28 Tage
Ausgabe:	07/2021

Verarbeitung

Mit einer Traufel bzw. Spachtel aus rostfreiem Stahl in zwei oder mehr Applikationen, mit einem jeweiligen Zeitabstand von 6-10 Stunden je nach Umgebungsbedingungen auftragen. Zwischen einer Applikation und der nächsten kann man die Oberfläche mit Wasser befeuchten, um eventuelle Schrumpf- und Rissbildung des aufgetragenen Produkts zu vermeiden. Nach dem Auftragen der letzten Schicht ist vor dem vollständigen Trocknen eine gründliche und wiederholte Glättung bis man einen halbgänzenden Effekt erzielt. Man kann saubere und gut sichtbarer Fugen erzeugen, indem man TRAVERTINO während der Erhärtungsphase mit horizontal und vertikalen, mit entsprechenden angeordneten Streifen versieht. Eine weitere Möglichkeit zum Erstellen unterschiedlich breiter Fugen ist, indem man Klebestreifen in horizontaler und vertikaler Richtung, vor der letzten Applikation aufklebt und anschließend nach dem Auftrag von TRAVERTINO wieder abzieht. Nach vollständiger Aushärtung kann mit QUATTROVELE oder DOPPIA VELA eine dekorative, schützende Lasur aufgetragen werden.

Fortsetzung auf nächster Seite

TRAVERTI- NO

Hinweise

Das Auftragen von TRAVERTINO erfolgt bei Temperaturen von mind. +5°C und höchstens +35°C. 5th MARMO nicht auf feine Oberflächen bzw. auf Glattputz auftragen, da in Schichten aufgetragene dekorative Materialien auf Kalkbasis aufgrund der geringen mechanischen Haftung am darunterliegenden Putz ein Ablösen des Feinputzes verursachen können. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Vor der Verarbeitung von TRAVERTINO angrenzende Bauteile (Glasscheiben, Fußböden aus Cotto oder Fliesen, Türen, Fenster und Fensterrahmen aus Holz, usw.) gut abdecken, damit sie nicht beschädigt werden. Nur Bearbeitung Material aus demselben Los verwenden. Bei der Verarbeitung von verschiedenen Produktlosen, diese untereinander mischen, um leichte Unterschiede im Farbton zu vermeiden. Auf keinen Fall Material aus verschiedenen Losen auf derselben Oberfläche verarbeiten und die Wand mit einem einzigen Los fertig stellen, und dann die anschließende Wand beschichten.

Nach der Verarbeitung die leeren Eimer nicht achtlos wegwerfen.

Produktreste austrocknen lassen und als Sondermüll entsorgen.

Für weitere Informationen diesbezüglich verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.